

Materiali fenolici

Phenolic material





Materiale Fenolico | PHENOLIC MATERIAL

Materiale Fenolico | *Phenolic material*

Materiale standard per anelli guida per steli e pistoni di cilindri idraulici e boccole di guida. Composto di resina fenolica rinforzata con tessuti di cotone, ha eccellenti proprietà meccaniche e buona stabilità dimensionale.

Material for guiding rings of pistons and rods in hydraulic cylinders and guiding bushings. FEN is composed of phenolic resin reinforced with cotton fabric. Excellent mechanical properties and good dimensional stability.



Proprietà <i>Property</i>	Valore <i>Value</i>
Resistenza a compressione: <i>Compressive strength:</i>	
- ortogonalmente alla stratificazione - <i>normal to laminate (flatwise)</i>	270 N/mm ²
- parallelamente alla stratificazione - <i>parallel to laminate (edgewise)</i>	190 N/mm ²
Durezza massima <i>Hardness (max)</i>	105 HRM
Densità <i>Density</i>	1.31 (g/cc)
Massima temperatura d'esercizio <i>Maximum operating temperature</i>	+130°C
Minima temperatura d'esercizio <i>Minimum operating temperature</i>	-40°C
Coefficiente di dilatazione termica lineare (20<T<100°C) <i>Linear Thermal Expansion Coefficient (20<T<100°C)</i>	
- ortogonalmente alla stratificazione - <i>flatwise</i>	40 x 10 ⁻⁶ /°C
- parallelamente alla stratificazione - <i>edgewise</i>	33 x 10 ⁻⁶ /°C
Coefficiente d'attrito a secco su metallo (a 15 N/mm ²) <i>Dry friction coefficient on metal (a 15 N/mm²)</i>	c.ca 0.13
Colore <i>Color</i>	Naturale (nocciola) <i>Brown</i>

Le informazioni tecniche riportate non possono costituire garanzia assoluta a causa delle molteplici variabili che influenzano le condizioni di impiego.

Technical information provided in this catalogues is not exhaustive of all possible applications and conditions of applications of the listed articles. Therefore they do not represent absolute guarantee of performance.

FRIDLE

VICENZA

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856 - info@fridle.com

BRESCIA

Via A. Maestri, 14 - 25125 Brescia (BS) - Italy
T. +39 030 6700301 - fridleBS@fridle.com

MANTOVA

Via Sabin, 12/a - 46029 Suzzara (MN) - Italy
T. +39 0376 274885 - fridleMN@fridle.com

MODENA

Via del Crociale, 34 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 1795600 - fridleMO@fridle.com

TORINO

Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano (TO) - Italy
T. +39 011 3170052 - fridleTO@fridle.com

Richieste d'offerta: richieste@fridle.com
Requests for quotation: enquiries@fridle.com
Ordini: ordini@fridle.com
Orders: orders@fridle.com

HT

Via Galvani, 10 - 36010 Zanè (VI) - Italy
T.+39 0445 540632 - info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

FRIDLE ACADEMY

Via G. Galilei, 53 - 36030 Costabissara (VI) - Italy
T. +39 0444 971856
Segreteria didattica - frgacademy@fridle.com





fridle.com

Le indicazioni tecniche riportate in questo documento vengono fornite a Fridle Group S.r.l. dai partner, hanno carattere indicativo e non costituiscono istruzioni d'uso. Fridle Group S.r.l. declina ogni responsabilità per il loro contenuto.

The technical specifications contained in this document are provided to Fridle Group S.r.l. by the partners, it is to be considered indicative and it does not constitute instructions for use. Fridle Group S.r.l. declines any responsibility for its content.